


CETOX-30P / CETOX-30P YELLOW

Data wystawienia: 14.03.2024r.

CETOX-30P / CETOX-30P YELLOW to gładki, lekko tiksotropowy żel na bazie nadtlenu cykloheksanonu do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w obecności przyspieszacza kobaltowego w temperaturze pokojowej i podwyższonej. CETOX-30P / CETOX-30P YELLOW został opracowany specjalnie do utwardzania mas żywicznych lub szpachli. Nadaje się do napełniania tub.



Postać	Żel, 30% nadtlenu cykloheksanonu
Wygląd	Bezbarwny lub żółty (z barwnikiem)
Zawartość nadtlenu organicznego	6 ÷ 7%
Lepkość, 22°C (Brookfield TB, 10RPM)	80 ÷ 200 Pas
Rozpuszczalnik	Octan etylu (częściowo), chloroform, aceton
SADT	50°C
Temperatura przechowywania	5 - 25°C
Termin przydatności*	6 miesięcy od daty produkcji
Zagrożenia	Środek utleniający, rozkłada się gwałtownie pod wpływem ciepła, zanieczyszczeń mechanicznych lub w wyniku kontaktu z czynnikami redukującymi. Nigdy nie wolno mieszać utwardzacza z przyspieszaczem.
Zalecane środki ostrożności i pierwsza pomoc - patrz: karta charakterystyki dla mieszaniny.	

*Pod warunkiem przechowywania i transportu produktu w rekomendowanej temperaturze

Wszelkie informacje dotyczące produktu oraz sugestie użytkowania zawarte w niniejszym dokumencie, podane są w dobrej wierze i w wiarygodny sposób. Spółka Oxytop nie udziela gwarancji co do kompletności podanych informacji, zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu. Nie gwarantuje, że wszelkie możliwe zastosowanie nie narusza praw patentowych. Kupujący powinien sam określić przydatność produktu do określonego celu, poprzez przeprowadzenie wstępnych testów.

Ten dokument zastępuje wszystkie wcześniej wydane karty techniczne (TDS) dotyczące określonego produktu. Użytkownik może przekazywać, rozpowszechniać, kopiować ten dokument tylko w oryginalnej formie. Zabrania się umieszczania tego dokumentu na stronach internetowych.